



WISA®-Multiwall

Paneles de contrachapado de abedul con un laminado de polipropileno para paredes interiores y exteriores.

Utilización

WISA-Multiwall está especialmente diseñado para aquellos usos donde se necesitan un buen acabado y una superficie resistente: paredes de vehículos, remolques de caballos, revestimientos exteriores, interiores de tiendas, juegos infantiles, equipamientos comerciales y mobiliario, taquillas y mamparas, etc.

Encolado

Tablero base: chapas de abedul entrecruzadas y encoladas con una cola antihumedad, según la norma EN 314-2/Clase 3. Laminado: encolado, según EN 204/Clase 4.

Revestimiento

Laminado de polipropileno de aprox. 0,2mm de espesor.
Colores estándar: blanco (RAL 9010) y gris (RAL 7023).
Otros colores disponibles: negro (RAL 9005), azul (RAL 5010), verde (RAL 6029), rojo (RAL 3002) y amarillo (RAL 1018).
 Ambas caras revestidas con el mismo color y laminado.

Mecanización

Formas, perfiles y taladros a petición y según los planos del cliente.

Dimensiones del panel


1200/1220/1250/1500/1525x2400/2440/2500/3000/3050/3600/4000 mm.
 Otras dimensiones sobre consulta.

Espesores

Espesor nominal (mm)	Número de chapas	Espesor mínimo (mm)	Espesor máximo (mm)
6.5	5	6.5	7.3
9	7	9.2	9.9
12	9	11.9	12.9
15	11	14.7	15.5
18	13	17.3	18.3
21	15	20.2	21.1
24	17	23.1	23.9
27	19	25.4	27.0

Contenido de humedad: 8-10%.





Características del laminado

Taber abrasión DIN 53799: 1800 revoluciones.

Cobb: (7 días) < 20.

Limpieza: fácil de limpiar con agua y detergentes.

Resistencia a los rayos UV: la estabilidad del color 6-7 años (según DIN 54004).

- Permite fácil adherencia de pegatinas y adhesivos.
- No mancha y está libre de olores.
- Es elástico, no se agrieta.
- No contiene cloro.
- Buena resistencia a agentes químicos (según ISO 175).

Características técnicas

Según el Manual del Contrachapado Finlandés.

Para más información sobre instalación, mantenimiento o asuntos de medioambiente, consulte con su suministrador o con UPM.

La política de UPM es el continuo desarrollo. Nos reservamos los derechos de modificar las especificaciones sin previo aviso.



Av. Comunidad de Madrid, 35 bis
Edificio Burgo Sol, Of. 31-37
28230 Las Rozas de Madrid
España

Tel: +34 91 637 71 82
Fax: +34 91 637 25 63

www.wisa.com/iberica